

# PRODUKTFAKTABLAD



250301

## CRESCO SJÖ

SMA Minerals produkt Cresco Sjö baseras på råvaror från våra kalkbrott Gåsgruvan och Jutjärn. Produkten processas i vår anläggning i Kullberg, Rättvik.

### Analysmetodik

Värdena i produktfaktbladet baseras på kvartalsstatistik och produktionsplanering. Grundämnena Ca, Mg, Fe, Si, Al, Mn och P är analyserade med röntgenfluorescens (XRF), CaO ASTM C-25 med titimetrisk metod och glödningsförlusten (Gl.f.) är viktförlust vid 980°C.

### Analysdata

Kemiska och fysikaliska analyser anges med ett haltmedelvärde (Mv) i %.

	Medelvärde %
	<b>Mv</b>
CaO <small>total</small>	53,5
CaO <small>ASTM C-25</small>	54,3
CaCO <sub>3</sub> <small>ASTM C-25</small>	97,0
MgO	1,2
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,3
SiO <sub>2</sub>	1,6
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,5
MnO	0,1
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,02
Gl.f.	42,2
Fukthalt	<0,3

### Spårelement

Element	Medelvärde (ppm)	Element	Medelvärde (ppm)
Cu	4	Al	1600
Pb	18	Cr	3
Zn	40	Co	<2,3*
Hg	<0,02*	Ni	3
Cd	<0,45*	V	<9*

\*Rapporteringsgräns

#### Postadress

SMA Mineral AB  
Box 329

682 27 FILIPSTAD

#### Telefon

Huvudkontor

0590-164 00

#### Postadress

SMA Mineral Persberg AB  
Kullbergs kalkverk

795 91 RÄTTVIK

#### Telefon

Kullbergs kalkverk

0248-172 00

#### Internet

[www.smamineral.com](http://www.smamineral.com)  
[sma@smamineral.com](mailto:sma@smamineral.com)

## Fysikaliska data

### Partikelstorleksfördelning Cresco Sjö

Maskvidd mikron	500	250	125	63
Medel passerad viktprocent	100	98	90	75

---

## Leverans

Leverans i lösvikt med bulkfordon. Levereras även i storsäck.

---

## Övrig information

Kalksten är ett naturmaterial och varierar därför i sammansättning.

SMA Mineral förbehåller sig rätten att utan annonsering ändra data i detta blad.