

Nordkalk Siktad miljöcalc 0,2-1,0 mm

Produkt: Kalksten, CaCO₃, kalciumkarbonat
Tillverkningsort: Uddagården
Råmaterial: Kalksten från Uddagården

Typisk kemisk sammansättning

Metod: XRF (långtidsmedelvärde)

CaO	47,4 %	Fe ₂ O ₃	1,3 %	Na ₂ O	0,03 %
SiO ₂	7,6 %	MgO	0,6 %	MnO	0,22 %
Al ₂ O ₃	2,7 %	K ₂ O	0,6 %	P ₂ O ₅	0,06 %

Andra analyser

NV CaCO ₃	86,8 %	Metod: EN 12945
NV CaO	48,6 %	Metod: EN 12945
Fukt	0,3 %	Metod: 105°C
Skrymdensitet	1,4 t/m ³	Metod: EN 1097-3

Spårelement

Metod: EN 12485 (långtidsmedelvärde)

Gränsvärde för sjökalk

Cd	<0,06 mg/kg	< 0,7
Co	<9 mg/kg	< 15
Cr	10 mg/kg	< 20
Cu	7 mg/kg	< 20
Ni	11 mg/kg	< 25
Pb	6 mg/kg	< 20
Zn	10 mg/kg	< 60

Typisk partikelstorlek

Metod: EN 933-1 (långtidsmedelvärde)

< 1,0 mm	99,9 %
< 0,85 mm	90,0 %
< 0,5 mm	17,0 %
< 0,2 mm	1,5 %

Värdena i den här produktbeskrivningen är baserade på långvariga resultat. Eftersom produktens råmaterial är av naturligt ursprung kan analysresultaten variera. All data i denna produktbeskrivning är avsedd som allmän information för användaren. Värdena ska inte tolkas som bindande specifikationer och ges endast som vägledning.

Produktbladets giltighetstid: 6 månader



ENVIRONMENT
products
info@nordkalk.com

Nordkalk

Ursprungsland: Sverige
Tillverkare: Nordkalk AB
VBox 901, 731 29 Köping
www.nordkalk.com

